

**DOBA VYTVRZENÍ – FHB II P / FHB II-PF HIGH SPEED**

Teplota kotevního podkladu	Doba vytvrzení	
	FHB II-P	FHB II-PF HIGH SPEED
-5 °C - ± 0 °C	240 min.	8 min.
0 °C - +10 °C	45 min.	6 min.
+10 °C - + 20 °C	20 min.	4 min.
≥ + 20 °C	10 min.	2 min.

Pozn.: Uvedené doby vytvrzení platí pro suchý kotevní podklad. V případě zaplaveného otvoru je nutné doby vytvrzení zdvojnásobit.